



# TECHNICAL DATA SHEET

## ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU

Document No / Dok. No : KG-C-FR-064  
Issue Date / İlk Yür. Tarihi : 27.08.2019  
Revision No / Rev. No : 0  
Revision Date / Rev. Tarihi : 27.08.2019  
Page / Sayfa : 1/1

Product Name /Ürün Adı/	<b>R250-10 STARFLEX BLANKET HP</b> <b>R250-10 STARFLEX ŞİLTE HP</b>
Standard /Standart/	EN 13162 Thermal insulation products for buildings-Factory made mineral wool (MW) products - Specification / Isı yalıtım mamulleri-binalarda kullanılan-fabrika yapımı mineral yün (MW) mamuller-Özellikler
Description /Tanımı/	Glasswool - bonded with a thermosetting resin, flexible, for thermal and sound insulation / Cam yünü - termoset reçine ile bağlanmış, bükülebilir, ısı ve ses yalıtımı için
Surface Facing /Yüzey Kaplama/	Unfaced / Kaplamasız

Product Performance /Ürün Özellikleri/	Technical Characteristics /Teknik Özellikler/	Test Method /Test Metot/	Units /Birim/	Value or Statement /Değer/					
	Thickness /Kalınlık/ - <b>d</b>	EN 823	mm	100					
	Tolerances (Tolerans)			95,00-fazlasına izin var					
	Length /Uzunluk/ - <b>l</b>	EN 822	mm	6500					
	Tolerances (Tolerans)			min.6370-max.6630					
	Width /Genişlik/ - <b>b</b>	EN 822	mm	1200					
	Tolerances (Tolerans)			min. 1182-max.1205					
					10 °C	50 °C	100 °C	150 °C	200 °C
	Thermal Conductivity (10 <sup>0</sup> C) /Isıl İletkenlik/ - <b>λ<sub>D</sub></b>	EN 12667 EN 12939	W/(m.K)	0,040	0,043	0,060	0,084	0,089	
	Thermal Resistance /Isıl Direnç/ - <b>R<sub>D</sub></b>	EN 12667 EN 12939	EN (m <sup>2</sup> .K)/W	2,500	2,300	1,650	1,150	1,100	
Fire Resistance Class /Yangına Tepki Sınıfı/	EN 13501-1	Euroclass	A1						
Maximum Service Temperature / Azami Kullanım Sıcaklığı/	EN 14706	°C	250						
Short Term Water Absorption / Kısa Süreli Su Absorpsiyonu/ - <b>WS</b>	EN 1609	kg/m <sup>2</sup>	1 >						

Packing /Ambalajlama/	Board / Blanket in Package / Levha / Şilte Pakette	1
	(m <sup>2</sup> /package) / (m <sup>2</sup> /paket)/	7,8
	LDPE package / AYPE ambalajı/	

Storage /Depolama/	Store in dry and well ventilated area prior to installation /Kuru ve iyi havalandırılmalı yerde depolanmalı/
	Protect from water, physical damage and direct flame sources /Su, fiziksel hasar ve alev kaynaklarından korunmalı/

16.11.2023

ODE Yalıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Piyale Paşa Bulvarı, Ortadoğu İş Merkezi Kat:12, 34384 Okmeydanı - Şişli / İstanbul TR

Phone:+90 212 210 46 06 Fax: +90 212 210 49 07 E-mail: ode@ode.com.tr